

Pur pena montážna viacúčelová pištoľová

Montážna pena viacúčelová pištoľová je jednozložková PU pena používaná s aplikačnou pištoľou, ktorá sa vyznačuje vyššou výťažnosťou, jednoduchšou aplikáciou a opätovným použitím. Neobsahuje žiadne hnacie plyny, ktoré sú škodlivé pre ozónovú vrstvu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikajúca príľnavosť a plnivosť a vysoká tepelná a zvuková izolácia.
- Úsporná spotreba vďaka presnej aplikácii.
- Vysoká výdatnosť až 45 litrov v závislosti od teploty a vlhkosti.
- Zodpovedá triede požiarnej odolnosti B3 podľa DIN 4102-1.
- Odolný voči plesniam, vodeodolný a pretierateľný.

APLIKÁCIE

- Upevňovanie a izolácia rámov dverí a okien.
- Vypĺňanie a utesňovanie medzier, škár a dutín.
- Vypĺňanie prestupov v stenách.
- Izolácia elektrických zásuviek a vodovodných potrubí.

POKYNY

- Optimálna teplota nádoby je +20 °C. Aplikčná teplota je medzi -2 °C a +30 °C.
- Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Naskrutkujte nádobu na aplikačnú pištoľ. Výdaj peny je možné regulovať spúšťou a ovládať nastavovacou skrutkou na zadnej strane pištole.
- Počas aplikácie držte nádobu vždy hore dnom.
- Čerstvú penu je možné vyčistiť čističom peny. Vytvrdenú penu je možné mechanicky vyčistiť len minimálne.

ŠTANDARDY

Spĺňa alebo prekračuje požiadavky nasledujúcich špecifikácií:

- Francúzske požiadavky na VOC pre triedu A+
- Zoznam UL.
- Overený komponent AAMA
- Požiadavky na špecifikácie obsahu VOC v LEED kredite EQc4.1 „Výrobky s nízkymi emisiami“ pravidla SCAQMD 1168.

OBMEDZENIA

- Skladovanie pri teplote nad +25 °C a pod +5 °C skracuje trvanlivosť.
- Skladujte a prepravujte vo zvislej polohe.
- Pred aplikáciou by ste mali uchovávať pri izbovej teplote aspoň 12 hodín.
- Vytvrdená pena sa pri vystavení ultrafialovému žiareniu zafarbí.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri vonkajších aplikáciách vytvrdenú penu natrite.

BEZPEČNOSŤ

- Obsahuje difenylmetán-4,4'-diizokyanát.
- Škodlivý pri vdýchnutí. Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Nevдыхujte sprej/pary.
- Noste vhodný ochranný odev a rukavice. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Tlaková nádoba. Uchováajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Neprepichujte ani nespálujte, a to ani po použití.
- Uchováajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, nefajčite.
- Uchováajte mimo dosahu detí.

SKLADOVANIE A TRVANLIVOSŤ

- 15 mesiacov pri správnom skladovaní.
-

VLASTNOSTI

Základ	: polyuretánový prepolymér	
Systém vytvrdzovania	: vytvrdzovanie vlhkosťou	
Špecifická hmotnosť	: 19±3 Kg/ m ³	(ASTM D1622)
Nelepivá na dotyk (šírka 1 cm)	: 6±2 min	(ASTM C1620)
Čas orezania (šírka 1cm)	: 20-45 min	(ASTM C1620)
Doba vytvrdzovania	: 24 hodín	
Farba peny	: svetložltá	
Výdatnosť	: 30-45 L	(ASTM C1536)
Požiarna trieda	: B3 (vytvrdená pena)	(DIN 4102-1)
Tepelná vodivosť	: 0,036 W/m.k (pri 20°C)	(DIN 52612)
Pevnosť v tlaku	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Absorpcia vody	: max. 1 vol%	(DIN 53428)
Teplota nádoby	: min.5°C max. +30°C	
Teplotná odolnosť	: -40°C to +80°C	
Aplikačná teplota	: -2°C to +30°C	

Výsledky sa dosiahli zabezpečením optimálnych environmentálnych podmienok.